

清水高原のそよごでTシャツを染める



ソヨゴ (冬青)



清水高原のそよごでTシャツを染める

【工程】

清水高原のそよごを摘み取り

そよごの葉は1年中青いので、いつ摘み取ってもOKです。小枝のままはさみ等で切って取ります。

分量は1枚のときは 約500g 2枚のときは 約800g 3枚のときは 約1kg。

Tシャツの前処理(省いてもよい)

布に付着している糊や汚れなどをとり、均一に染めやすくします。サンプルは前処理をしないでそのまま染めました。前処理はぬるま湯に中性洗剤をいれびょうぶだたみにして約15分くらい浸す、時々布を動かす。水洗いして、脱水し乾かす。

染料液づくり

ソヨゴは小枝を刻んでかぶるくらいの水で、沸騰してから30分煮る。漉して1番液とする。再び水を入れ沸騰してから20分煮て2番液をとる。1番と2番は別々の容器に分けておく。2番液をとった後、水を入れ翌日までおく、水につけたソヨゴを火にかけ3番4番を2番と同じようにとる。とった後再び水を入れ翌日までおく。5番6番までとる。

輪ゴム絞り(省くと無模様になる)

サンプルは無模様です。模様を付けたい場合、輪ゴムや箸などを使い縛っておきます。

先媒染(Tシャツはみょうばん)

1番の染液をに温め、湿潤して軽く脱水したTシャツを入れて30分かけ沸騰させたらすぐに火を止める。その間途中でそっと天地返しをする。

Tシャツがゆったりつかる量の30℃の湯に、みょうばん溶かし入れ、染色して放冷したTシャツを軽く脱水して入れ媒染する。

染め

30分かけて80℃強になったら火を止める。その間天地返しをする。

媒染後、放冷したTシャツを2度すすぎ軽く脱水して、60℃の染液に戻す。

乾かし完成

2、3時間おいて、きれいにすすぎ軽く脱水して乾かす。